

# Boletín del Producto

## COMP-U-CUT®

### PELÍCULAS DE VINILO ESMERILADO/ARENADO

Estos productos son películas poliméricas decorativas de 3 mil (.003 de pulgada) de vinil flexible cubiertas con adhesivo acrílico permanente a base de solventes sensible a la presión con un liner de 78 libras. Estos productos se diseñaron para proporcionar un efecto escarchado o una impresión de vidrio, grabado, cortado o arenado. Utilizado en aplicaciones de diseño decorativo que incluyen aparadores de tiendas, puertas de vidrio y superficies similares al vidrio. El adhesivo es un acrílico transparente sensible a la presión diseñado para una aplicación a largo plazo sobre el vidrio. El liner de 78 libras ofrece una excelente base para cortar y un sistema de liberación que proporciona excelentes características de depilación.

<b>Aplicación</b>	Este producto se recomienda para ser usado donde se requiere una película de vinil de alta calidad para grabado de vidrio para simular vidrio grabado o arenado. Estas películas se pueden usar para aplicaciones, comerciales y residenciales, al vidrio donde se desea una transmisión de la luz pero se reduce la transmisión de la imagen. Las aplicaciones típicas incluyen puertas y ventanas hechas de vidrio o vidrio sintético.
<b>Variaciones del producto</b>	El grabado en vidrio se ofrece en 2 patrones de relieve, grabado "ligero" y grabado "profundo" dependiendo de la cantidad de distorsión de la imagen que se desee.
<b>Grosor:</b>	Película 3.0 mils Adhesivo .8 a 1.2 mils. Liner 4.5 mils. (Variación del grosor +/- 10%)
<b>Rangos de Temperatura</b>	Temperatura mínima de aplicación +40°F. (4.4°C) Rango de temperatura de servicio -40°F a 200°F. (-40 a 93.3°C)
<b>Tiempo de Vida Esperado</b>	Hasta 7 años basado en la exposición vertical y dependiendo de la magnitud de la exposición a los UV.
<b>Adhesión</b>	Mínima 32 onzas/pulgada Método A PSTC 101 a paneles de prueba de vidrio. El tiempo de fijación es de 24 horas a temperatura ambiente
<b>Resistencia al Solvente</b>	Buena a la mayoría de los solventes alifáticos, grasos y aceites de petróleo tales como el heptano, el keroseno y el gas avión
<b>Resistencia al Agua</b> <b>Resistencia a la Humedad</b>	Excelente Excelente
<b>Estabilidad de Almacenamiento</b>	Un año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.
<b>Patrones disponibles</b>	<b>790 Grabado Ligero</b> <b>791 Grabado Profundo</b>



*Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,  
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,  
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.*



**ATM COMERCIAL S.A.**

TEL: 2296 0070 • FAX: 2231 3615

PAVAS, DE LA EMBAJADA DE USA, 400 O Y 26 N, SAN JOSÉ, COSTA RICA

WWW.ATMCOMERCIAL.COM • ATM COMERCIAL SA • @ATMCOMERCIAL

